

STARFLOOR CLICK 30 & 30 PLUS

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogéneo
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	31 Moderado
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	EN ISO 24346	4 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,30 mm
Peso total	EN ISO 23997	7400 g/m ²
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	Tipo I
Tratamiento de protección		PUR Extreme
Registrado		Sí
Bordes biselados		2 lados
Método de instalación		Click
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0131-0035-DoP-2013-07
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio obtenido : ≤ 0.10 %
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase C (≤ 85 dB)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,03 m ² •K/W
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Buena Resistencia
Resbaladidad	DIN 51130	R10
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Peeling Resistance	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Oro (≤ 100 μg / m ³)
Reciclabilidad		Reciclable
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos
Formatos y diseños		
Lama	Lama 183 x 1222 mm - 9 Lamas=2,009 m ² /caja - 60 cajas/pallet	
Loseta	Loseta 310 x 601 mm - 9 Losetas=1,675 m ² /caja - 76 cajas/pallet Loseta 310 x 603 mm - 9 Losetas=1,682 m ² /caja - 76 cajas/pallet	
Número de diseños disponibles	30	

Instrucciones de instalación:

Jointas perimetrales en habitaciones húmedas de máx. 12 m², p. Ej. baños o cocinas, pueden sellarse las juntas con silicona para evitar cualquier filtración de humedad o agua a través de la junta de dilatación y sobre la superficie instalada. Para todas las áreas más grandes en habitaciones húmedas, recomendamos comenzar aplicando cinta aislante en la zona de la junta antes de rellenarla con una cantidad de silicona y / o utilizar un rodapié con labio sellador.



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (16/03/2022). Según el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es> Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.